

依頼者 有限会社カンノ商会 殿


品名 アルミ反射シート 透水穴なし

試験項目 引張強さ 他

令和元年 9月25日提出の試料に対する試験結果は、下記の通りです。

令和元年 9月30日

公益財団法人 日本繊維検査協会




記

試験項目		試験結果	試験方法	
引張強さ (N)	たて	616	JIS L 1096 A 法 (ラベルストリップ法) 試料幅 :5cm つかみ間隔 :20cm 引張速度 :20cm/min	
	よこ	495		
伸び率 (%)	たて	15.8		
	よこ	13.0		
引裂強さ (N)	たて	53.9		JIS L 1096 C 法 (トラペゾイド法)
	よこ	43.6		
厚さ (mm)		0.16	JIS L 1096による。	
密度 (本/2.54cm)	たて	8	JIS L 1096による。	
	よこ	8		
透水係数 (cm/sec)		3.0×10^{-3}	JIS A 1218 準用	
質量(g/m ²)		96.5	JIS L 1096による。	
遮光率 (%)		99.6433	JIS L 1055 A 法による。	

提出試料

FT



FT

